


ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten**90155 ff**

Pasta na vytvorenie štruktúrovaného vzhľadu lakovaných plôch na báze rozpúšťadiel pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU**Popis**

Pasty vytvárajúca štruktúrované efekty pre pigmentované PUR laky na báze rozpúšťadiel, ako napr. ADLER Pigmpur 24005 ff. Produkt je pripravený bez prídavku aromatických rozpúšťadiel.

Oblasti použitia

Pre namáhané povrchy so štruktúrovaným efektom pre celý interiér.

SPRACOVANIE**Pokyny pre spracovanie**

Produkt pred použitím dôkladne premiešať.

ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten dobre zamiešať do nenatvrdeného a neriedeného laku; potom zapracovať tvrdidlo a potrebné množstvo riedidla.

Použitie produkty musia byť spracované tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.

V závislosti na použítom množstve ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff sa zreteľne zníži stupeň lesku použitého laku.

Povrch upravený s ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff je možné (bez medzibrúsenia) do 24 hodín prelakovať, cca 80 - 100 g/m²; štruktúra je však redukovaná. Vhodný je napr. lak ADLER Pigmotop 25361 ff.

Pridávané množstvo

5 max. 10 % hmotnostných dielov. ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff sa do laku pridáva pred natvrdením.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Množstvo ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff do laku nemá vplyv na dobu schnutia.

Prelakovateľný


po cca 1 hod.

Čistenie náradia

Pomocou riedidla ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo umývacieho riedidla ADLER PUR-Verdünnung 80077.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

400 g

Dodávané druhyADLER PUR-Struktureffekt-Paste fein 90155 (jemná)
ADLER PUR-Struktureffekt-Paste grob 90156 (hrubá)**ĎALŠIE POKYNY****Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údajeĎalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.